

Premium Additive Fire Protection

Karta techniczna
Luty 2016
Strona 1/2



- » *dodatek do SAICOS Premium Hardwax-Oil*
- » *razem z Impregnatem Przeciwpalnym odpowiada normie palności C_{fl}-s1*
- » *przeznaczony do ultramatu, matu, półmatu i połysku*

Właściwości:

Poprzez nałożenie *SAICOS Impregnation Fire Protection* i końcowe wykończenie za pomocą *SAICOS Premium Hardwax-Oil* z dodatkiem *Fire Protection* osiąga się klasę palności C_{fl}-s1 (testowane na dębie litym przyklejonym całopowierzchniowo, spójrz Certyfikat).

Odcienie kolorów:

3241 bezbarwny dla 0,75
3241 bezbarwny dla 2,5

Zakres zastosowań: Dąb lity

Przygotowanie powierzchni:

Na 36 godzin przed gruntowaniem należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Ponowne włączenie może nastąpić po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy. Dodatek wlać do odpowiedniej wielkości puszkę *SAICOS Premium Hardwax-Oil* i dobrze wymieszać – nie rozcieńczać. Zabezpieczona *SAICOS Impregnation Fire Protection* powierzchnia musi być czysta i sucha (max. wilgotność drewna 12%).

Obróbka:

Pokrywanie przy użyciu *SAICOS Oil / Wax Roller*, *SAICOS Flat Brush* albo *SAICOS Floor Brush*.

Wskazówka:

Wielkość pojemników dodatków jest dokładnie przewidziana na odpowiednie wielkości puszek (0,75 L i 2,5 L). 1 dodatek na puszkę.

Uwaga:

Przy Ultramat niemożliwe nanoszenie z wykorzystaniem szczotki do malowania podłóg *SAICOS* (Karta Techniczna *SAICOS Premium Hardwax-Oil*).

Wskazówka:

Nie wylewać *SAICOS Premium Hardwax-Oil* bezpośrednio na powierzchnię, lecz stosować wianienkę malarską.

Liczba warstw:

Pierwsza warstwa: *SAICOS Impregnation Fire Protection*

Drugie nałożenie na zaimpregnowaną powierzchnię:

powłoka dodatek z *SAICOS Premium Hardwax-Oil* równomiernie i cienko rozłożyć.

Międzyszlif: P120/150. Pył usunąć za pomocą szmatki lub odkurzacza.

Trzecie nałożenie: dodatek z *SAICOS Premium Hardwax-Oil* równomiernie i cienko rozłożyć.

Renowacja: 1 warstwa z reguły wystarcza.

Najlepsza temperatura podczas stosowania: Między 8 °C a 35 °C.

Wydajność:

1 litr wystarcza na ok. 14 m² przy 2-krotnym pokrywaniu. Zależy od rodzaju drewna i struktury powierzchni.

Czas schnięcia:

Co najmniej 3 – 5 godzin (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza). Schnięcie podstawowe po ok. 2 godzinach. Utwardzenie powierzchni po ok. 4 -5 dniach.

Schnięcie oksydacyjne – należy dopilnować, aby w trakcie prac i po ich zakończeniu okna były otwarte, tak aby zapewniona została możliwie dobra cyrkulacja powietrza.

Łatwe utrzymanie:

Czyszczenie i pielęgnacja:

Normalne czyszczenie mopem, ścierką do kurzu lub odkurzaczem. Można ścierać wigotną ścierką (z dodatkiem *Ecoline Wash Care*). Pielęgnacja odświeżająca i czyszczenie przy użyciu *SAICOS Wax Care*.

Czyszczenie intensywne:

Do tego celu polecamy czyszczenie z zastosowaniem *Ecoline Magic Cleaner* (spójrz Karta Techniczna).

Czyszczenie narzędzi:

Z zastosowaniem *SAICOS Brush Cleaner* lub rozpuszczalnika.

Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku datne co najmniej 1 rok.

Premium Additive Fire Protection

Karta techniczna
Luty 2016
Strona 2/2



Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy: Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych. Wdychanie oparów szkodliwe dla zdrowia. Powoduje podrażnienie skóry. Wywołuje intensywne podrażnienia oczu. Może spowodować alergiczne reakcje skóry. Może podrażniać drogi oddechowe. Unikać wdychania oparów. Po użyciu należy dokładnie umyć ręce. Stosować tylko na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemyc dużą ilością wody i mydła. PRZY KONTAKCIE Z OCZAMI: Kilka minut ostrożnie płukać wodą. Jeśli używa się soczewek, to należy je w miarę możliwości zdjąć. Wciąż przemywać wodą. W przypadku utrzymującej się wysypki, podrażnienia skóry lub oczu, zwrócić się o poradę do lekarza / sprowadzić pomoc lekarską. Zawiera: Dimetylpropanfosfonat. Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycznych dwukomponentowych (Kat. A/j): 350 g/l (2010). SAICOS Premium Hardwax-Oil z Dodatkiem Fire Protection zawiera max. 350 g/l VOC. GISCODE: Ö60. Oznaczenie WGK 2 wg niemieckiej normy.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako ogólne wskazówki, które nie mogą zastąpić własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów, pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza możliwości naszej kontroli, zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de