

Bel Air Special Wood Colour

Karta techniczna
Maj 2015
Strona 1/2



- » *powłoka specjalna do drewna, do zewnątrz i wewnątrz*
- » *kryjąca i przezroczysta kolorowa*
- » *wyjatkowo odporna na UV i warunki pogodowe*
- » *na bazie wody*
- » *szybkoschnąca*

Właściwości:

SAICOS Bel Air Special Wood Colour jest kryjącą lub przezroczystą powłoką do drewna, stosowaną zarówno we wnętrzach oraz na zewnątrz. Łączy zalety oddychającej powłoki na bazie oleju z doskonałymi właściwościami farby - odpornej na zabrudzenia - na bazie wody. Swoje szczególne właściwości zawdzięcza specjalnie dla tego produktu rozwiniętej zmodyfikowanej technologii tworzenia olejów.

Odporność na pot i ślinę DIN EN 53160 T.1 + 2

Migracja pierwiastków wg. normy DIN EN 71T.3 została zachowana.

SAICOS Bel Air Special Wood Colour

chroni w sposób naturalny i jest szczególnie wytrzymały:

Naturalne oleje wnikają głęboko w drewno, chronią je od wewnątrz i utrzymują je elastycznym. Dyspersja polimerowa na modyfikowanym oleju chroni powierzchnię przed oddziaływaniem warunków pogodowych i wilgoci. Pigmenty barwiące o wysokim stopniu odporności na oddziaływanie UV zapewniają długotrwałe zachowania piękna.

SAICOS Bel Air Special Wood Colour wymaga tylko dwukrotnego pokrywania surowego drewna, nie ma potrzeby gruntowania. SAICOS Bel Air Special Wood Colour ma szczególnie równomierną, jedwabiście połyskującą, piękną i gładką powłokę, która bardzo szybko schnie.

Wyjatkowo odporna na wpływ warunków atmosferycznych, jak też na uszkodzenia mechaniczne (rysy) – stanowi doskonałą powłokę do wszelkiego drewna na zewnątrz. Powłoka trwale wiąże się z powierzchnią drewna. Umożliwia oddychanie drewna, reguluje jego wilgotność, nie pęka i nie odpada. W przypadku renowacji, wymaga jedynie położenia kolejnej warstwy na uprzednio oczyszczonej powierzchni.

Odcienie kolorów:

7200	Biały	kryjący
7214	Słonecznikowo żółty	kryjący
7221	Kość słoniowa	kryjący
7223	Żółto-pomarańczowy	kryjący
7230	Szwedzka czerwień	kryjący
7235	Czerwień rubinu	kryjący
7240	Jeżynowy	kryjący
7251	Gołębi	kryjący
7255	Lazurowy	kryjący

7260	Zielona jodła	kryjący
7263	Miętowo zielony	kryjący
7271	Szary agatowy	kryjący
7273	Szary stalowy	kryjący
7280	Brązowy szary	kryjący
7281	Ziemisty brąz	kryjący
7291	Antracyt	kryjący
7292	Sosna	przezroczysty
7293	Czerwony cedr	przezroczysty
7298	Orzech	przezroczysty

Wskazówka:

Wszystkie odcienie kolorów mogą być ze sobą mieszane. Przy użyciu większej ilości pojemników z różnych partii dostaw, należy je uprzednio wymieszać. Efekt kolorystyczny uzależniony jest od kilku czynników: oprócz rodzaju drewna i jego właściwości również sposób wygładzenia (szlif) drewna ma znaczenie. Właśnie z tego względu radzimy położenie warstwy próbnej na docelowym drewnie.

Zakres zastosowania:

Wszelkiego rodzaju drewno przy domu:

Elewacje drewniane, podbitki dachowe, elewacje, mur pruski, konstrukcje balkonowe, wiaty garażowe, okiennice (wyłączając ramy okienne), bramki ogrodowe...

Jak też wszelkiego rodzaju drewno ogrodowe:

Pergole, przesłony, kratownice ozdobne, płoty, domki i bramki ogrodowe, meble ogrodowe drewniane... SAICOS Bel Air Special Wood Colour jest nieszkodliwa dla zdrowia i dla tego właśnie można ją stosować we wnętrzach. SAICOS Bel Air Special Wood Colour dostępna jest również dla powierzchni przemysłowych - w tym samym odcieniu i takiej samej wysokiej jakości. W celu pozyskania dalszych informacji należy się zapoznać z SAICOS Industry Brochure. Kolory specjalne dostępne na zapytanie.

Przygotowanie:

Do pokrywania sęków i przebarwień drewna, spowodowanymi składnikami drewna, zalecamy wstępne malowanie SAICOS Primer White. Zalecamy zastosowanie SAICOS Wood Impregnation 9005*, jako przezroczystego gruntu (odczekać co najmniej 18 godz. do wyschnięcia).

Bel Air Special Wood Colour

Karta techniczna
Styczeń 2017
Strona 2/2



*Stosować ostrożnie - produkt biobójczy. Przed stosowaniem należy zawsze zapoznać się z informacją produktową i treścią etykiety.

Powierzchnia drewniana musi być sucha i czysta (maksymalna wilgotność 18%). Drewno lakierowane przeszlifować lub oczyścić z farby (ostateczne szlifowanie papierem z ziarnem 120 – 150), usunąć pozostałości starej warstwy. Powierzchnie pokryte SAICOS Bel Air Special Wood Colour lub innymi środkami niezamykającymi naturalnej struktury porów wystarczy przeczyszczyć, a w miarę potrzeby lekko przeszlifować. Świeże drewno – w miarę możliwości - za pierwszym razem pokryć jednorazowo warstwą ze wszystkich stron przed właściwym pokrywaniem.

Sposób zastosowania:

Rozprowadzanie przy użyciu SAICOS Floor Brush, SAICOS Oil / Wax Roller lub SAICOS Universal roller „Small”. SAICOS Bel Air Special Wood Colour jest środkiem gotowym do użycia – nie rozcieńczać. Przed użyciem dobrze wymieszać.

Liczba warstw: 2 x SAICOS Bel Air Special Wood Colour.

Pierwsza warstwa:

Nanosić obficie, płynnie i regularnymi pasami. Czas schnięcia: ok. 3 – 5 godzin (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza).

Druga warstwa:

Nanosić również płynnie i regularnymi pasami, a następnie pozostawić do wyschnięcia. W przypadku nanoszenia jasnych warstw na bardzo ciemne podłoże lub wykazujące wyraźne oznaki oddziaływania warunków pogodowych, zaleca się 3-krotne powlekanie lub położenie gruntu SAICOS Primer White.

Produkt ten również nadaje się do zastosowania maszynowego, dalsze informacje uzyskacie Państwo u swojego dystrybutora.

Najlepsza temperatura podczas stosowania:

Między 8 °C a 25 °C.

Wydajność z litra:

1 litr na ok. 8,5m² (2 warstwy).

Zależnie od rodzaju drewna i struktury powierzchni.

Łatwe utrzymanie:

SAICOS Bel Air Special Wood Colour nie wymaga szczególnej pielęgnacji. Zabrudzenia można łatwo usuwać lub zmywać wodą. Trwały, zielony nalot można łatwo usunąć używając SAICOS Green-Ex.

Renowacja:

Podczas renowacji z reguły szlifowanie nie jest konieczne – w zależności od stanu powierzchni można ewentualnie lekko przeszlifować, a następnie przetartą powierzchnię na nowo pokryć warstwą SAICOS Bel Air Special Wood Colour.

Czyszczenie narzędzi:

Zaraz po użyciu, wodą.

Przechowywanie

W zamkniętym pojemniku zdatne co najmniej 2 lata. Produkt w formie płynnej zagrożony jest przemarzeniem. Transportować i przechowywać nie narażając na przemarzenie (> 5 °C).

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 1.06 - 1.29 g/cm³

Czas wypływu: 20 - 35 sekund, 4 mm pojemnik, DIN 53211

Zapach: słaby / łagodny (naturalnymi olejami roślinnymi), po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: niepalny

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych.

Środek zawiera:

Mieszaną CIT i MIT (3:1).

Może wywołać reakcje alergiczne.

Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

Wartość graniczna EU dla lakierów i lazur (Kat. A/e):

130 g/l (2010).

SAICOS Bel Air Special Wood Colour zawiera maksymalnie 130 g/l VOC.

GISCODE: M-DF02

GGVSEB / ADR -/-

Oznaczenie WGK 1 wg. niemieckiej normy.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de