



## Właściwości:

Specjalna, kryjąca warstwa do drewna, o otwartej strukturze porów, na bazie naturalnych olejów roślinnych. Stworzona do wszystkich rodzajów drewna na zewnątrz. Jedwabisto-matowa powierzchnia pokrywa odcień koloru drewna i jego słoje w taki sposób, że struktura drewna pozostaje widoczna. Powłoka łączy się trwale z drewnem. Nie rozwarstwa się ani nie łuszczy, a w trakcie renowacji nie stwarza konieczności szczególnych prac przygotowawczych i tak jest też po latach. Wystarczy położenie kolejnej warstwy na wyczyszczonej powierzchni - można tego dokonać każdej chwili. Zapewnia oddychanie drewna i regulację wilgotności. Redukuje pęcznienie i obkurczanie drewna. Wykazuje bardzo wysoką zdolność wnikania, jest bardzo odporna na warunki pogodowe i nad wyraz trwała.

## SAICOS House & Garden Colour chroni drewno w sposób naturalny:

Oleje naturalne wnikają głęboko w drewno, utrzymują je zdrowym i elastycznym oraz chronią powierzchnię przed oddziaływaniem warunków pogodowych. Pigmenty kolorów ze zwiększoną odpornością na promieniowanie UV długotrwale zapewniają piękno drewna.

Odporność na ślinę i pot zgodna z normą DIN 53160 T.1+2.

Produkt zgodny z normą DIN EN 71T.3 w zakresie właściwości migracyjnych.

## Odcienie:

2001	Biały	kryjący
2100	Kość słoniowa	kryjący
2110	Zółć świerkowa	kryjący
2112	Cytrynowo żółty	kryjący
2301	Szwedzka czerwień	kryjący
2310	Czerwień bordeaux	kryjący
2405	Liliowy	kryjący
2500	Gołębi	kryjący
2506	Seszelowo niebieski	kryjący
2520	Lazurowy	kryjący
2610	Zieleń jodłowa	kryjący
2700	Szary agatowy	kryjący
2701	Szary skalisty	kryjący
2710	Szary granitowy	kryjący
2791	Antracyt	kryjący
2800	Piaskowy beż	kryjący
2801	Brązowy orzech	kryjący

- » na bazie olejów naturalnych
- » kryjący
- » do wszelkiego rodzaju drewna na zewnątrz, np. elewacji drewnianych, drzwi, balkonów, płotów, bram, osłon ogrodowych, altan ogrodowych,...
- » stykające się warstwy nie ulegają sklejanii: idealne do pokrywania okien

2810	Ziemisty brąz	kryjący
2838	Mahoń brązowy	kryjący
2900	Grafit	kryjący

## Wskazówka:

Wszystkie odcienie kolorów mogą być ze sobą mieszane. Przy użyciu większej ilości pojemników z różnych partii dostaw, należy je uprzednio wymieszać. Efekt kolorystyczny uzależniony jest od kilku czynników: oprócz rodzaju drewna i jego właściwości również sposób wygładzenia (szlif) drewna ma znaczenie. Właśnie z tego względu radzimy położenie warstwy próbnej na docelowym drewnie.

## Zakres zastosowania:

### Do wszelkiego drewna w domu:

Elewacje drewniane, drewno konstrukcyjne, okapy dachowe, mur pruski, konstrukcje balkonowe, wiaty garażowe,...

Idealny do okien i drzwi – pokryte powierzchnie przy stykaniu nie skleją się!

### Wszelkiego rodzaju drewno ogrodowe:

Pergole, przesłony, kratownice ozdobne, płyty, domki i bramki ogrodowe, meble ogrodowe...

Dobrze nadaje się do drewna impregnowanego pod ciśnieniem i do renowacji starych powłok, które uległy zużyciu pod wpływem warunków atmosferycznych. Idealna do okien – łatwe utrzymanie (przy renowacji nie ma potrzeby szlifowania – wystarczy pokryć). Farba SAICOS House & Garden Colour nie zawiera żadnych aktywnych środków biobójczych, ani grzybobójczych.

## Przygotowanie:

Powierzchnia przeznaczoną do pomalowania musi być sucha i czysta (maksymalna wilgotność 18%). Ewentualne pozostałości starego (odpadającego) lakieru usunąć lub zeszlifować (ostateczny szlif papierem 120).

Powierzchnie już wcześniej pokryte SAICOS House & Garden Colour lub innymi środkami niezamykającymi naturalnej struktury porów wystarczy przeczyszczyć, nie ma konieczności szlifowania. Świeże drewno – w miarę możliwości - za pierwszym razem pokryć jednorazowo warstwą ze wszystkich stron przed właściwym pokrywaniem. Drewno szczególnie narażone na działanie warunków pogodowych lub utrzymujące się zawilgocenie (np. ramy okienne lub elementy drewniane, które nigdy nie mają możliwości należytego wyschnięcia), celem zapobieżenia gniciu, sinieniu i pleśni, można pokryć podkładem SAICOS Wood

# House & Garden Colour

Karta techniczna  
Styczeń 2017  
Strona 1/2



**Impregnation 9003\*** (pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 18 godzin). Nanosić wyłącznie na nieprzemarznięte drewno.

\* Stosować ostrożnie - produkt biobójczy.

Przed stosowaniem należy zawsze zapoznać się z informacją produktową i treścią etykiety.

## Sposób zastosowania:

Pokrywanie przy użyciu *SAICOS Flat Brush*, *SAICOS Oil/Wax Roller*, ewentualnie *SAICOS Universal roller „Small”*.

Farba *SAICOS House & Garden Colour* jest środkiem gotowym do użycia – nie rozcieńczać. Prosimy dobrze wymieszać.

## Liczba warstw:

2 x *SAICOS House & Garden Colour*.

## Pierwsza warstwa:

Nanosić równomierną cieką warstwę, zgodnie z kierunkiem struktury słoju drewna.

Czas schnięcia: pozostawić na co najmniej 8 godzin (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza).

## Druga warstwa:

Także cienka, nakładana zgodnie z kierunkiem struktury słoju drewna.

Czas schnięcia: co najmniej 8 godzin (okna ok. 10 godzin).

Schnięcie podstawowe ok. 5 godzin.

Jeśli powłoka jedwabisto-matowa miałaby uzyskać połysk, po wyschnięciu przemaalować bezbarwnym *SAICOS Clear Oil Finish*.

**Produkt ten również nadaje się do zastosowania maszynowego, dalsze informacje uzyskacie Państwo u swojego dystrybutora.**

## Najlepsza temperatura podczas stosowania:

Między 8 °C a 35 °C.

## Wydajność na litr:

1 litr starcza na ok. 17m<sup>2</sup> (2 warstwy).

Zależnie od rodzaju drewna i struktury powierzchni.

## Łatwe utrzymanie:

Zabrudzenia można spłukać lub przemyć wodą. W przypadku trudniejszych zabrudzeń (np. meble ogrodowe) sprawdzony okazał się dodatek *Ecoline Magic Cleanser*. Ewentualny zielony nalot po prostu usunąć, stosując *SAICOS Green-Ex*. Występującą żywicę lub inne składniki drewna można usunąć przy użyciu *SAICOS Brush Cleaner* – bez szkody dla warstwy.

## Renowacja:

*SAICOS House & Garden Colour* możecie Państwo w każdym momencie pokryć tym samym lub innym odcieniem (bez szlifowania!).

## Czyszczenie narzędzi:

Przy użyciu *SAICOS Brush Cleaner*.

## Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku co najmniej 5 lat. Produkt w formie płynnej nie jest zagrożony przemarznięciem – celem przywrócenia należytych właściwości rozsmarowywania po przemarznięciu, zaleca się przetrzymanie pojemnika przez kilka godzin w temperaturze pokojowej oraz dobre wymieszanie preparatu.

## Właściwości fizyczne:

**Gęstość:** 1.1 - 1.4 g/cm<sup>3</sup>

**Czas wypływu:** 28 - 42 sekundy, pojemnik 6 mm, DIN 53211

**Zapach:** słaby / łagodny (wyczuwalne naturalne oleje roślinne), po wyschnięciu bezzapachowy

**Temperatura zapłonu:** > 61 °C zgodnie z normą DIN 53213

## Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych. Ścierki nasiąknięte tym środkiem natychmiast wyprać lub przechowywać w hermetycznym pojemniku (zagrożenie zapłonem). Po wyschnięciu stopień łatwopalności farby jest normalny, odpowiada normie EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2).

## Zawiera:

oksym 2-butanonu.

Może wywołać reakcje alergiczne.

Karta charakterystyki wydawana na żądanie.

Wartość graniczna EU dla lakierów i lazur (Kat. A/e): 400 g/l (2010). *SAICOS House & Garden Colour* zawiera maksymalnie 400 g/l VOC. GISCODE: M-KH02

GGVSEB / ADR -/-

Oznaczenie WGK 1 wg niemieckiej normy.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)