

04/2024

TERRASSENÖL H₂O DECKING OIL H₂O



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





- » *natürlich, ökologisch, innovativ*
- » *schützt und pflegt Holzdecks, Holzterrassen, Gartenmöbel und andere Gartenhölzer*
- » *transparent – seidenmatt*
- » *rutschhemmend R9*
- » *kurze Trockenzeit*

Eigenschaften:

Transparenter, offenporiger Holzanstrich auf Wasserbasis. Speziell entwickelt für den Schutz und die Pflege von Holzdecks, Gartenmöbeln und anderen Außenhölzern, die ihr natürliches Aussehen behalten sollen. Die seidenmatte, natürlich wirkende Oberfläche betont Holzton und Maserung des Holzes. Besonders hohes Eindringungsvermögen, extrem witterungsbeständig, äußerst haltbar.

SAICOS Terrassenöl H₂O schützt das Holz auf natürliche Weise:

Naturöle dringen tief in das Holz ein, halten es gesund und elastisch und schützen die Oberfläche gegen Witterungseinflüsse. Speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160 T.1+2.

Das Migrationsverhalten gemäß DIN EN 71T.3 wird eingehalten. Rutschhemmend R9.

Farbtöne:

0310	farblos	
0312	Lärche	transparent
0313	Bangkirai	transparent
0318	Teak	transparent

Hinweis:

Sämtliche Farbtöne sind miteinander mischbar. Bei Verwendung mehrerer Gebinde aus unterschiedlichen Chargen, diese vorher mischen. Das Farbergebnis ist von mehreren Faktoren abhängig: neben der Holzart und Holzbeschaffenheit ist beispielsweise auch der Holzschliff entscheidend. Wir empfehlen aus diesen Gründen einen Probeanstrich auf dem Originalholz.

Anwendungsbereiche:

Wetterschutz- und Pflegeanstrich für Holzdecks, Gartenmöbel, Holzroste für Terrassen und Balkon, usw. Geeignet für alle Holzarten im Außen- und Innenbereich.

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss trocken, sauber und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 18 %). Lackierte Hölzer (z.B. Möbel) abschleifen oder abbeizen. Bereits früher mit SAICOS Terrassenöl H₂O behandelte Hölzer nur säubern (SAICOS Holz-Entgrauer bzw. SAICOS Holz-Entgrauer Power-Gel). Bei Bedarf (z. B. Gartenmöbel) leicht anschleifen (Körnung nicht gröber als 150), Schleifstaub entfernen.

Terrassen, die schon einige Zeit der Bewitterung ausgesetzt wur-

den, sollten zuvor mit SAICOS Holz-Entgrauer oder SAICOS Holz-Entgrauer Power-Gel gereinigt werden.

Wichtig:

Verfärbungsanfällige Nadelhölzer, z.B. Kiefer, Douglasie, Lärche, Eiche vorbeugend zum Schutz gegen Bläue mit SAICOS Universal Imprägnierung 9004* vorbehandeln (mind. 3 - 4 Std. trocknen lassen). Bei der Anwendung und einen Tag nach der Beschichtung sollte es nicht regnen. Bereits vergraute Hölzer können ihren natürlichen Farbton durch eine Vorbehandlung mit SAICOS Holz-Entgrauer oder SAICOS Holz-Entgrauer Power-Gel zurückerhalten. Neues Holz, wenn möglich, vor Anbringung einmal allseitig anstreichen. Frisch kessel-druckimprägniertes Holz vor dem Anstrich gut abwitern lassen (3 - 6 Monate).

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Produkt nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen.

Verarbeitung:

SAICOS Terrassenöl H₂O ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Gut aufrühren. Auftrag mit SAICOS Flächenstreicher oder bei Holzdecks mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste.

Anzahl der Aufträge:

2x SAICOS Terrassenöl H₂O

Ersten Anstrich:

Gleichmäßig und dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Trockenzeit: mind. 3-5 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Zweiten Anstrich:

Ebenfalls dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Trockenzeit: mind. 3-5 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Dieses Produkt ist auch maschinell verarbeitbar, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 25 °C.

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter ca. 8m² (2 Aufträge auf geriffelter Oberfläche)

Die Reichweite ist abhängig von Holzart und Oberflächen



struktur. Bei Terrassen, die schon mehrere Jahre der Witterung ausgesetzt sind, ist mit einem höheren Verbrauch zu rechnen.

Einfache Instandhaltung:

Reinigung und Pflege:

Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers raten wir ab. Verschmutzungen mit SAICOS Terrassenreiniger entfernen. Vergraute Oberflächen mit SAICOS Holz-Entgrauer behandeln. Harz lässt sich leicht mit SAICOS Pinselreiniger entfernen.

Renovierung:

Das SAICOS Terrassenöl H₂O ist auch mit dem SAICOS Holz-Spezialöl nach einem Jahr Abwitterung überstreichbar.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 2 Jahre.
Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 1,0 - 1,05 g/cm³

Auslaufzeit: 12 - 15 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211 4 mm

Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen), nach Durchtrocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht brennbar

Inhaltsstoffe:

Alkyde auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle, Polymer-Dispersion, Farbpigmente, Additive, Wasser.

Sicherheitshinweise - Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Produkt enthält Natriumpyrithion und 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on (BIT). Enthält TMDD. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter Telefon-Nr. +49 2583 30 370. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Umweltinformationen:

EU-Grenzwert für minimal filmbildende Lasuren (Kat. A/f): 130 g/l VOC (2010). SAICOS Terrassenöl H₂O enthält maximal 130 g/l VOC. GISCODE: Ö10+
Kennzeichnung WGK1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de



- » *natural, ecological, innovative*
- » *protects and maintains wooden decks, terraces, furniture and other outdoor wood*
- » *transparent - satin matt*
- » *slip resistant R9*
- » *short drying time*

Product characteristics: Transparent and open-porous, water based special wood colour. Especially developed to protect and maintain wooden decks, furniture and other outdoor wood intended to look "natural". The satin matt and natural looking surface accentuates wood tone and grain. Exceptional good penetration, highly weather resistant, very durable.

SAICOS Decking Oil H₂O protects and maintains the wood naturally: the natural plant oils penetrate deeply into the wood, keep it healthy and elastic and protect the surface against weather influences. Saliva and sweat resistant accd. DIN 53160 T.1+2. Complies with the migration behavior according to DIN EN 71T.3. Slip resistant R9.

Colours:

0310	Colourless	
0312	Larch-Oil	transparent
0313	Bangkirai-Oil	transparent
0318	Teak-Oil	transparent

Note:

All colours are mixable with each other. If having tins from different batches, please mix these before usage. The colour result depends on several factors: besides the wood species and quality the sanding is also crucial. We recommend a trial coating on original timber in order to obtain the most accurate preview of the later result.

Fields of application: Weather protective and care coating for wood decking, garden furniture, wood on terraces and balconies etc. SAICOS Decking Oil H₂O is suitable for all exterior and interior wood.

Preparation: Wood surface must be dry, clean and frost free (max. moisture content 18%). Remove old varnishes (f. i. from garden furniture). Previously oiled or waxed wood needs only to be cleaned (if necessary sand slightly - max. grain 150 - remove dust). Wooden decking should be cleaned with SAICOS Wood Brightener before coating with SAICOS Decking Oil H₂O or SAICOS Wood Brightener Power-Gel.

Important: Pretreat wood tending to get blue stain (f. i. pine, douglas fir, larch, oak) with one coat of SAICOS Universal Impregnation 9004* (dry at least 3 - 4 hrs).

It should not rain during coating and one day afterwards. Wood with grey, weathered surfaces can regain its initial appearance by a pre-treatment with SAICOS Wood Brightener or Wood Brightener Power-Gel. If possible coat new wood on all sides before installation. Freshly pressure impregnated wood needs to be exposed to weather prior coating (3-6 months).

*Use biocide products with caution. Always read label and product information prior usage.
Do not apply in direct sunlight.

Processing: SAICOS Decking Oil H₂O is ready to use - do not dilute - stir well. Apply with SAICOS Flat Brush, SAICOS Floor Brush (for wooden decking).

Number of coats:

2x SAICOS Decking Oil H₂O

1st coat: Apply evenly and thinly along wood grain.

Drying time: At least 3 - 5 hrs. (depending on temperature and air humidity).

2nd coat: Apply like the 1st coat.

Drying time: Minimum 3-5 hrs. (depending on temperature and air humidity).

Best processing temperature: between 8 °C and 25 °C

Coverage per liter:

1 liter = approx. 8 m² (2 coats on ripped surfaces)

Coverage depends on wood species and wood structure. Deckings that have been exposed to weathering for many years require more material when getting recoated.

Easy maintenance:

Cleaning and maintenance: We advise against the usage of a high pressure cleaner. Remove dirt with SAICOS Decking Cleaner. Greyed surfaces can be treated with SAICOS Wood Brightener. Resin can be removed with SAICOS Brush Cleaner or SAICOS Wood Brightener Power-Gel.

This product can be processed mechanically.

For further information please contact your specialist supplier.



Renovation: SAICOS Decking Oil H₂O surfaces can also be overcoated with SAICOS Special Wood Oil after being exposed to weathering for at least one year.

Cleaning of tools: Wash out with plenty of water.

Storage:

At least 2 years in sealed container. The liquid product is susceptible to frost.

Transport and store frost-protected (> 5 °C).

Physical properties:

Density: 1,0 - 1,05 g/cm³

Viscosity: 12 - 15 seconds, 4 mm cup, DIN 53211

Odour: weak/mild, odourless when dry

Flashpoint: non-flammable

Ingredients: alkyds based on natural vegetable oils, polymer dispersion, colour pigments, additives, water.

Safety - First Aid:

Keep out of the reach of children. Do not fill into food, beverage or other containers used for foodstuffs. Avoid eating, drinking and smoking during use. When grinding, use P2 dust filter. For spray-application wear protective eyewear and use combi-filter A2/P2 for respiratory protection. Ensure proper ventilation during processing and drying. In case of eye or skin contact rinse with clear water immediately. Do not allow to enter drains, water or soil. Cleaning of tools immediately after use with water and soap. Only recycle containers which are free of residues. Dispose of liquid residues at a collection point for old coatings. Product contains sodium pyrithione and BIT. Contains TMDD. May produce an allergic reaction. Information for people with allergies: tel.: +49 2583 30 37-0. Safety data sheet available on request.

EU limit minimal film creating stains: (Kat. A/f): 130 g/l VOC (2010). SAICOS Decking Oil H₂O contains max. 130 g/l VOC.

Our application advice is provided to the best of our knowledge and based on experiments, however, applies only as a non-binding recommendation and does not exempt you from testing the products supplied by us as to their suitability for the intended purpose. Since the application and processing of the products is beyond our control, the responsibility rests solely with the user. With publishing a new technical data sheet the previous loses its validity.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



- » *écologique, novateur, naturelle*
- » *protège et soigne les esplanades en bois, terrasses en bois, meubles de jardin et autres bois d'extérieur*
- » *transparente - satiné*
- » *antidérapant classe R 9*
- » *séchage rapide*

Propriétés:

Couche spéciale bois, transparente et à pores ouverts, à base d'eau. Spécialement développée pour offrir protection et soin aux terrasses en bois, aux meubles de jardin et à tous les autres bois d'extérieur dont vous souhaitez conserver l'aspect naturel. La surface satinée d'un aspect naturel rehausse la teinte et la ronce du bois. Pouvoir pénétrant très élevé, extrêmement résistante aux intempéries, longue conservation.

SAICOS Huile de terrasse H₂O protège le bois naturellement: les huiles naturelles pénètrent profondément dans le bois pour le rendre sain et élastique et protéger sa surface contre les intempéries. Résistant à la salive et à la sueur selon la directive DIN 53160 T.1+2. Le comportement migratoire selon DIN EN 71T.3 est respecté. Antidérapant classe R 9.

Coloris:

0310	Incolore	transparent
0312	Mélèze	transparent
0313	Bankirai	transparent
0318	Teck	transparent

Remarque:

toutes les nuances peuvent être mélangées entre elles. En cas d'utilisation de plusieurs produits de lots différents, les mélanger au préalable.

Le résultat final dépend de plusieurs facteurs:

en plus du type de bois et de sa texture, la fibre du bois peut par exemple également être déterminante. Nous vous recommandons pour cette raison d'effectuer un test avec la peinture sur le bois d'origine.

Champs d'application:

Produit de protection contre les intempéries et de soin pour les terrasses en bois, les meubles de jardin, les balustrades en bois des terrasses et balcons, etc. Convient à tous les bois intérieurs et extérieurs.

Préparation:

La surface du bois doit être sèche, propre et non gelée (humidité maximale 18 %). Poncer ou décaper les bois vernis (par ex. les meubles). Pour les surfaces déjà traitées avec Huile de terrasse H₂O ou d'autres lasures à pores ouverts, un simple nettoyage suffit (SAICOS Dégrissant pour bois concentré ou SAICOS Dégrissant pour

bois gel), si nécessaire (par ex. pour les meubles de jardin), poncer légèrement (pas plus de 150 de grain), puis dépoussiérer. Les terrasses qui ont été exposées depuis un certain temps aux intempéries doivent être préalablement nettoyées avec SAICOS Dégrissant pour bois ou SAICOS Dégrissant pour bois gel.

Important:

Pour les bois résineux sujets à la décoloration, tels que le pin, le pin d'Oregon, le mélèze, appliquez un traitement préalable contre le bleuissement avec SAICOS Imprégnation universel 9004* (laissez sécher au moins 4 - 6 heures). Assurez-vous qu'il ne pleuve pas le jour de l'application et le jour suivant. Appliquez une première couche de SAICOS Dégrissant pour bois ou SAICOS Dégrissant pour bois gel. Pour redonner aux bois vieillissés et gris leur teinte naturelle. Lorsque cela est possible, peignez tous les côtés du bois non-traité avant application. Le bois fraîchement imprégné sous pression doit être exposé aux éléments atmosphériques (3 - 6 mois) avant l'application.

*Produits biocides à utiliser avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations produit avant l'utilisation.

Ne pas appliquer le produit en plein soleil (à la lumière directe).

Traitement:

Les SAICOS Huile de terrasse H₂O sont prêtes à l'emploi - ne pas diluer. Bien mélanger. Application de SAICOS Pinceau pour surfaces ou pour les terrasses en bois de SAICOS brosse pour revêtements de sol / terrasse.

Nombre de couches: 2x Huile de terrasse H₂O

Première couche: Appliquez de manière fine et régulière, dans le sens du fil du bois.


Séchage: 3 - 5 heures minimum (selon la température et l'humidité de l'air).

Deuxième couche:

Appliquez également de manière fine et régulière, dans le sens du fil du bois.

Séchage: 3 - 5 heures minimum (selon la température et l'humidité de l'air).

Ce produit peut également être appliqué à la machine, contactez votre revendeur pour plus d'information.



Température optimale pour l'applications:
entre 8 °C et 25 °C

Couverture par litre:

1 liter = env. 8 m² (2 couches sur surface striée)

Selon le type de bois et la structure de la surface.

Les terrasses qui ont été exposées depuis un certain temps aux intempéries subiront une usure plus importante.

Entretien facile:

Nettoyage et entretien:

Nous déconseillons l'utilisation d'un nettoyeur à haute pression. Les salissures s'enlèvent très facilement avec le nettoyant pour terrasses SAICOS. Traiter les surfaces grises avec SAICOS Dégrissant pour bois. La résine peut être facilement nettoyés à l'aide de SAICOS Nettoyant pour pinceaux ou SAICOS Dégrissant pour bois gel.

Rénovation: L'huile de Huile de terrasse H₂O peut être renouvelée après une année d'usage aux intempéries avec SAICOS huile spéciale bois.

Nettoyage des outils de travail:

laver abondamment à l'eau

Durée de conservation:

Au moins 2 ans dans un récipient fermé.

Le produit liquide est sensible au gel. Transporter et stocker à l'abri du gel (> 5 °C).

Propriétés physiques:

Épaisseur: 1,0 – 1,05 g/cm³

Temps d'effacement: 12 – 15 secondes, gobelet de 4 mm, DIN 53211

Odeur: faible/doux, inodore une fois sec.

Point d'éclair: Non inflammable

Composants:

alkydes à base d'huiles végétales naturelles, latex de polymère, pigments de couleur, additifs, eau.

Conseils de sécurité - Premiers secours:

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas verser dans des récipients destinés pour aliments, boissons ou d'autres contenants alimentaires. En cours d'utilisation, éviter de manger, de boire ou de fumer. Lors des travaux de ponçage, utiliser un filtre à poussières P2. Pour une application au pistolet, utiliser des lunettes de sécurité et un masque respiratoire avec un filtre combiné A2/P2. Assurer une bonne ventilation pendant le traitement et le séchage. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne rejeter ni dans égouts, ni dans le milieu aquatique, ni dans le sol. Nettoyer les outils immédiatement après leur utilisation avec de l'eau et du savon. Ne déposer au recyclage que les contenants entièrement vidés de leurs ré-sidus. Déposer les matériaux résiduels liquides au point de collecte des anciennes peintures. Le produit contient du pyriothione de sodium et BIT. Pour plus d'informations pour les personnes allergiques, appeler le tel.: -49 2583 30 37-0. Contient TMDD. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Valeur limite de l'UE pour les lasures formant une pellicule minimale (Cat. A/f): 130 g/l VOC (2010). SAICOS Huile de terrasse H₂O contiennent 130 g/l VOC maximum.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



- » *naturalny, ekologiczny, innowacyjny*
- » *chroni i pielęgnuje tarasy drewniane, meble drewniane i inne drewno w ogrodzie*
- » *przezroczysty – jedwabisto-matowy*
- » *antypoślizgowy R9*
- » *krótki czas schnięcia*

Właściwości:

Przezroczysta, nieblokująca porów powłoka do powierzchni drewnianych na bazie wody. Ten produkt został opracowany specjalnie z myślą o ochronie i pielęgnacji drewnianej posadzki, mebli ogrodowych i innych elementów drewnianych znajdujących się na zewnątrz, które mają zachować swój naturalny wygląd. Jedwabście matowa, naturalnie wyglądająca powierzchnia eksponuje odcień i strukturę drewna. Wyjątkowa skuteczność wnikania preparatu, doskonała odporność na warunki atmosferyczne, niezwykła wytrzymałość.

SAICOS Decking Oil H₂O Oleje naturalne wnikają głęboko w drewno, utrzymują jego prawidłowy i elastyczny stan, a ponadto chronią powierzchnię przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Odporność na pot i ślinę DIN EN 53160 T.1 + 2.

Migracja pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71T.3 jest zachowana. Antypoślizgowy R9.

Odcienie kolorów:

0310	bezwarwny	
0312	Olej typ modrzew	przezroczysty
0313	Olej typ bangkirai	przezroczysty
0318	Olej typ teak	przezroczysty

Wskazówka:

Wszystkie kolory mogą być ze sobą mieszane. Przy użyciu większej ilości pojemników z różnych partii dostaw, trzeba je wstępnie wymieszać. Efekt kolorystyczny uzależniony jest od kilku czynników: oprócz rodzaju drewna i jego właściwości również sposób wygładzenia (szlif) drewna ma znaczenie. Właśnie z tego względu radzimy położenie warstwy próbnej na oryginalnym drewnie.

Zakres stosowania:

Powłoka pielęgnacyjna i chroniąca przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych, przeznaczona do posadzek drewnianych, mebli ogrodowych oraz tarasów i balkonów itd. Nadaje się do każdego rodzaju drewna wewnątrz i na zewnątrz.

Przygotowanie:

Powierzchnia drewniana musi być sucha, czysta i wolna od szronu (maks. wilgotność drewna: 18%). Oszlifować powierzchnię lakierowanego drewna (np. mebli) albo usunąć z niej powłokę. Drewno, na które już wcześniej nałożono preparat SAICOS Decking Oil H₂O

wystarczy jedynie wyczyścić (produktem SAICOS Wood Brightener / SAICOS Wood Brightener Power-Gel). W razie potrzeby (dotyczy to np. mebli ogrodowych) lekko przetrzeć papierem ściernym (o ziarnistości nie większej niż 150) i usunąć powstały pył. Jeśli taras był wystawiony na oddziaływanie warunków atmosferycznych przez dłuższy czas, należy najpierw oczyścić go preparatem SAICOS Wood Brightener / SAICOS Wood Brightener Power-Gel.

Ważne:

Celem ochrony przed sinizną, podatne na przebarwienia drewno drzew iglastych, tj. świerk, daglezwia, modrzew, dąb – należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć preparatem SAICOS Universal Impregnation 9004* (pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 3-4 godzin). W trakcie nakładania warstwy oraz dzień potem nie powinno poddawać się powierzchni na działanie deszczu. Drewno, które już zszarzało, może odzyskać swój pierwotny kolor, jeśli w pierwszej kolejności zastosujemy SAICOS Wood Brightener / SAICOS Wood Brightener Power-Gel. Nowe, świeże drewno – w miarę możliwości – jeszcze przed zastosowaniem docelowym – pomalować jedno-razowo ze wszystkich stron. Świeżo impregnowane drewno metodą ciśnieniową, przed pierwszym malowaniem leżakować w warunkach zewnętrznych (3 – 6 miesięcy).

* Zachować ostrożność przy stosowaniu produktów biobójczych. Przed użyciem zapoznać się z etykietą i informacją produktową.

Nie nakładać w przypadku bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych.

Obróbka:

Produkt SAICOS Decking Oil H₂O jest gotowy do użycia – nie przecierać. Dobrze wymieszać. Nakładanie za pomocą pędzla SAICOS Flat Brush, a w przypadku posadzki drewnianej – szczotką SAICOS Floor Brush.

Liczba warstw:

2x SAICOS Decking Oil H₂O

Pierwsza warstwa:

Równomiernie rozprowadzić ciekłą warstwę produktu w kierunku usłojenia.

Czas schnięcia: co najmniej 3 – 5 godzin (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)

Druga warstwa:



Również rozprowadzić cienką warstwę w kierunku usłojenia.
Czas schnięcia: co najmniej 3 – 5 godzin (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)

Produkt ten również nadaje się do zastosowania maszynowego, dalsze informacje uzyskacie Państwo u swojego dystrybutora.

Najlepsza temperatura podczas stosowania:
Między 8 °C i 25 °C.

Wydajność na litr:

1 litr na ok. 8m² (2 warstwy na powierzchni ryflowanej).
Zależnie od rodzaju drewna i struktury powierzchni.
W przypadku tarasów, które poddane były wieloletniemu działaniu czynników pogodowych, można zakładać zwiększone zużycie.

Łatwe utrzymanie:

Czyszczenie i pielęgnacja:

Odradzamy korzystanie z urządzeń myjących wysokim ciśnieniem.
W miejscach uległych zszarzeniu zastosować SAICOS Wood Brightener. Występującą żywicę można usunąć przy użyciu SAICOS Brush Cleaner / SAICOS Wood Brightener Power-Gel.

Renowacja:

SAICOS Decking Oil H₂O można pokryć również SAICOS Special Wood Oil po roku działania czynników pogodowych.

Czyszczenie narzędzi:

Bezpośrednio po użyciu wyczyścić wodą.

Przechowanie:

W zamkniętym pojemniku przynajmniej 2 lata. Produkt w płynie jest wrażliwy na mróz. Transportować i przechowywać w sposób zabezpieczony przed mrozem (> 5°C).

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 1.0 - 1.05 g/cm³

Czas wypływu: 12 - 15 sekund, 4 mm pojemnik, DIN 53211

Zapach: słaby / łagodny (naturalne oleje roślinne), po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: nie palny

Składniki:

Alkidy na bazie naturalnych olejów roślinnych, dyspersja polimerowa, barwniki, dodatki, woda.

Sicherheitshinweise - Erste Hilfe:

Zabezpieczyć przed dostępem dzieci. Nie wlewać do pojemników na jedzenie, napoje lub inne produkty żywnościowe. Podczas korzystania z produktu unikać jedzenia, picia i palenia papierosów. Podczas prac szlifierskich stosować filtr przeciwpyłowy P2. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą niezwłocznie przemyć dużą ilością wody. Nie pozwolić na przedostanie się produktu do kanalizacji, wody lub gleby. Do recyklingu oddawać wyłącznie pojemniki oczyszczone z pozostałości. Płynne pozostałości materiału oddać do punktu zbiórki starych lakierów. Produkt zawiera pirytionian sodu oraz 1,2-benzotiazol-3(2H)-on (BIT). Zawiera TMDD. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Informacje dla alergików dostępne pod numerem telefonu +49 2583 30 37-0. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje dot. ochrony środowiska: Wartości graniczne określone przez UE dla powłok malarskich tworzących minimalny film (kat. A/f): 130 g/l VOC (2010).

SAICOS Decking Oil H₂O zawiera maks. 130 g/l VOC.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



- » *naturale, ecologico, innovativo*
- » *protegge e mantiene decking di legno, terrazze, mobili ed altri manufatti di legno per esterno e interno*
- » *trasparente - satin matt*
- » *antiscivolo "R9"*
- » *essiccazione rapida*

Caratteristiche del prodotto:

Finitura per legno trasparente e a poro aperto a base d'acqua. Sviluppato appositamente per proteggere e mantenere decking in legno, mobili e altro legno per esterno e interno destinato a sembrare „naturale“. La superficie satinata opaca e dall'aspetto naturale accentua il tono e le venature del legno. Eccezionale buona penetrazione, altamente resistente agli agenti atmosferici, molto durevole. SAICOS Decking Oil H₂O protegge e mantiene il legno in modo naturale: gli oli vegetali naturali penetrano in profondità nel legno, lo mantengono sano ed elastico e proteggono la superficie dagli agenti atmosferici. Resistente alla saliva e al sudore secondo DIN 53160 T.1+2. Conforme al comportamento di migrazione secondo DIN EN 71T.3. Antiscivolo "R9".

Colori:

0310 Colourless	
0312 Larch-Oil	transparent
0313 Bangkirai-Oil	transparent
0318 Teak-Oil	transparent

Nota:

tutti i colori sono mescolabili tra loro. Se si dispone di lattine di lotti diversi, mescolarli prima dell'uso. La resa cromatica dipende da diversi fattori: oltre alla specie legnosa e alla scelta è fondamentale anche la levigatura. Consigliamo di effettuare una prova sul legno originale per ottenere una anteprima accurata del risultato finale. Campi di applicazione: trattamento di protezione e cura per decking in legno, mobili da giardino, legno su terrazze e balconi, ecc. SAICOS Decking Oil H₂O è la finitura ideale per legni duri e pregiati, legni termotrattati e impregnati a pressione.

Preparazione:

la superficie del legno deve essere asciutta, pulita e priva di gelo (umidità massima 18%). Rimuovere le vecchie vernici (ad es. dai mobili da giardino). Il legno precedentemente oliato o cerato necessita solo di essere pulito (se necessario carteggiare leggermente - grana max 150 - rimuovere la polvere). Il decking in legno deve essere pulito con SAICOS Wood Brightener prima di applicare SAICOS Decking Oil H₂O. Importante: Pretrattare i legni tendenti alle bluettature (es. pino, douglas, larice, rovere) con una mano di SAICOS Universal Impregnation 9004* (asciugare almeno 3 - 4 ore). Sarebbe preferibile che non piovesse durante e il giorno successivo

all'applicazione. Il legno con superfici grigie e stagionate può riacquistare il suo aspetto iniziale mediante un pretrattamento con SAICOS Wood Brightener o Wood Brightener Power-Gel. Se possibile, trattare il legno nuovo su tutti i lati prima dell'installazione. Il legno appena impregnato a pressione deve essere esposto alle intemperie prima del trattamento (3-6 mesi). *Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. Non applicare alla luce diretta del sole.

Procedura:

SAICOS Decking Oil H₂O è pronto all'uso. Non diluire e mescolare accuratamente. Applicare con SAICOS Flat Brush, o Floor Brush (per i decking in legno).

Numero di mani:

2 x SAICOS Decking Oil H₂O

Prima mano: applicare in strato sottile e uniforme lungo la venatura del legno.

Tempo di essiccazione: almeno 3 - 5 ore (a seconda di temperatura e umidità dell'aria).

Seconda mano: come sopra.

Tempo di essiccazione: come sopra.

Temperatura ideale di applicazione: tra 8° C e 25° C.

Resa per litro: 1 litro = ca. 8 m² (due mani su superficie zigrinata). La resa dipende dalla specie legnosa e dalla struttura superficiale. Le pavimentazioni che sono state esposte agli agenti atmosferici per molti anni senza manutenzione richiedono più materiale durante il ripristino.

Manutenzione facile:

Pulizia e manutenzione: Si sconsiglia l'uso di un'idropulitrice. Rimuovere lo sporco con SAICOS Decking Cleaner. Le superfici ingrigite possono essere trattate con SAICOS Wood Brightener. La resina può essere rimossa con SAICOS Brush Cleaner o SAICOS Wood Brightener Power-Gel. Questo prodotto può essere applicato a macchina. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro fornitore.



Ripristini: le superfici trattate con SAICOS Decking Oil H₂O possono anche essere trattate con SAICOS Special Wood Oil dopo essere state esposte agli agenti atmosferici per almeno un anno.

Pulizia degli attrezzi: con acqua abbondante.

Magazzinaggio:

almeno 2 anni in lattine chiuse ermeticamente. Il prodotto liquido è sensibile al gelo. Trasporto e magazzinaggio a temperatura > 5°C.

Proprietà fisiche:

Densità: 1,0 - 1,05 g/cm³

Viscosità: 12 - 15 secondi, 4 mm cup, DIN 53211

Odore: debole/lieve, inodore quando asciutto

Punto d'infiammabilità: non infiammabile

Ingredienti: alchidici a base di olii vegetali naturali, dispersione polimerica, pigmenti coloranti, additivi, acqua.

Istruzioni di Sicurezza - Primo Soccorso:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non riempire contenitori per alimenti, bevande o altri prodotti alimentari. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso. Durante l'eventuale carteggiatura, utilizzare il filtro antipolvere P2. Per l'applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e utilizzare il filtro combinato A2/P2 per la protezione respiratoria. Garantire un'adeguata ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua pulita. Non consentire l'ingresso nelle fognature, nell'acqua o nel suolo. Pulizia degli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone. Riciclare solo contenitori privi di residui. Smaltire i residui liquidi presso un punto di raccolta per olii esausti. Il prodotto contiene Pyrrithione di sodio e BIT. Contiene TMDD. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Limiti EU per finiture minimamente filmanti: (Kat. A/f): 130 g/l VOC (2010). SAICOS Decking Oil H₂O contiene max. 130 g/l VOC.

Le informazioni qui riportate vengono fornite al meglio delle nostre conoscenze e basate su esperimenti, tuttavia hanno validità solo come raccomandazioni non vincolanti e non esonerano dal testare i prodotti da noi forniti per quanto concerne la loro idoneità per lo scopo previsto. Siccome l'applicazione e l'utilizzo dei prodotti è fuori dal nostro controllo, la responsabilità ricade esclusivamente sull'utente. Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica la precedente perde di validità.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de